



**Conduit**  
very flexible, heavy-duty

**Wellrohr**  
hochflexibel, schwer



**PCS**  
PMAFLEX




<b>application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dynamic installations in railway vehicles</li> <li>external applications, e.g. solar systems, signalling, CCTV</li> </ul>
<b>material</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>high-grade, specially formulated polyamide 12</li> </ul>
<b>characteristics</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>excellent resistance to ultra violet rays and atmospheric corrosion</li> <li>excellent flexibility</li> <li>good mechanical strength at low temperatures and dry conditions</li> <li>self-extinguishing</li> <li>free from halogens and cadmium</li> </ul>
<b>temperature range</b>	-50°C ... +95°C continuous, +150°C short-term
<b>compatible with</b>	PMAFIX, PMAFIX Pro, PMA Smart Line, PMAGRIP
<b>colour</b>	black, grey


<b>Einsatzbereich</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dynamische Verlegung bei Schienenfahrzeugen</li> <li>Aussenanwendungen z.B. Solar-Systeme, Signalisationen, Videoüberwachungen</li> </ul>
<b>Material</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>hochwertiges, speziell formuliertes Polyamid 12</li> </ul>
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>höchste UV- und Witterungsbeständigkeit</li> <li>hervorragende Flexibilität</li> <li>gute mechanische Festigkeit bei tiefen Temperaturen und Trockenheit</li> <li>selbstverlöschend</li> <li>halogen- und cadmiumfrei</li> </ul>
<b>Temperaturbereich</b>	-50°C ... +95°C kontinuierlich, +150°C kurzzeitig
<b>passend zu</b>	PMAFIX, PMAFIX Pro, PMA Smart Line, PMAGRIP
<b>Farbe</b>	schwarz, grau

order no.		conduit size		rec. fitting thread		dimensions in mm (nom.)				weight	packing unit
black	grey	NW	metr.	metric	PG	d1	d2	stat. R.	dyn. R.	kg/100 m	PU/m
Bestell-Nr.		Rohrgrösse		empf. Verschraubungs-Gewinde		Dimensionen in mm (nom.)				Gewicht	Verp.-Einheit
schwarz	grau	NW	metr.	metrisch	PG	d1	d2	stat. R.	dyn. R.	kg/100 m	VE/m
PCST-07B	PCST-07S	07	10	M12x1.5	07	6.0	10.0	15	40	2.5	100
PCST-10B	PCST-10S	10	12	M12x1.5	09	9.2	12.7	20	50	3.1	50
PCST-12B	PCST-12S	12	16	M16x1.5	11	11.8	15.8	25	70	4.2	50
PCST-17B	PCST-17S	17	20	M20x1.5	16	16.0	21.2	35	80	7.0	50
PCSG-17B	PCSG-17S	17	20	M20x1.5	16	15.2	21.2	35	85	7.5	50
PCSG-23B	PCSG-23S	23	25	M25x1.5	21	21.5	28.5	40	110	12.0	50
PCSG-29B	PCSG-29S	29	32	M32x1.5	29	27.7	34.4	50	130	15.0	50
PCSG-36B	PCSG-36S	36	40	M40x1.5	36	35.8	42.4	60	180	19.0	30
PCSG-48B	PCSG-48S	48	50	M50x1.5	48	46.8	54.4	70	220	25.0	30
PCSG-56B	PCSG-56S	56	68	-	-	56.1	67.2	130	280	36.0	30
PCSG-70B	PCSG-70S	70	80	-	-	66.5	80.0	170	360	52.0	10
PCSG-95B	PCSG-95S	95	106	-	-	91.0	106.0	250	470	76.5	10

Our customer service dept. or local distribution partner will be pleased to help you concerning product availability and lead time  
 Unser Kundendienst oder die lokale PMA-Vertretung gibt Ihnen über die Artikelverfügbarkeit und Lieferzeit gerne Auskunft



**Dimensions Dimensionen**



stat. R. = lowest recommended bending radius for static (fixed) installation  
 kleinster empfohlener Biegeradius für statische (feste) Verlegung

dyn. R. = lowest recommended bending radius for dynamic (flexible) installation  
 kleinster empfohlener Biegeradius für dynamische (flexible) Verlegung

Code reference	Nr.-Schlüssel
PCS = type	Typ
T = fine profile	Feinprofil
G = coarse profile	Grobprofil
10 = nominal width	Nennweite
B = colour-black	Farbe schwarz
S = colour-grey	Farbe grau

PCS T - 10 B

min.	max.
ductility <i>Biegebarkeit</i>	
fatigue / reversed bending <i>Dauer- / Biegewechselfestigkeit</i>	
pressure resistance <i>Druck- / Trittfestigkeit</i>	
cold temperature performance <i>Kälteeigenschaften</i>	
weather resistance <i>Witterungseigenschaften</i>	

**Conduit**

very flexible, heavy-duty

**Wellrohr**

hochflexibel, schwer

**PCS**  
PMAFLEX



properties		unit	value	test method according to	
<b>Eigenschaften</b>		<b>Einheit</b>	<b>Wert</b>	<b>Prüfmethode nach</b>	
<b>Mechanical properties</b>		<b>Mechanische Eigenschaften</b>			
Impact strength	Schlagfestigkeit	(+23 °C)	J	> 7.5	PMA DO 9.21-4330
		(-18 °C)	J	> 12.2	CSA C22.2 Nr. 227.3 / UL 1696
		(-45 °C)		class/Stufe 3 (> 2 J)	IEC EN 61386
		(-15 °C)		class/Stufe 4 (> 6 J)	IEC EN 61386
		(+23 °C)		class/Stufe 5 (> 20 J)	IEC EN 61386
Compression strength	Scheiteldruckfestigkeit		N	> 250 (50 x 50 mm)	PMA DO 9.21-4320
			N	> 500 (100 x 100 mm)	PMA DO 9.21-4320
Reversed bending stresses	Biegewechselfestigkeit			class/Stufe 2	IEC EN 61386
			cycles	> 1'000'000	PMA DO 9.21-4420
			cycles	> 4'000'000	PMA DO 9.21-4225
		(-45 °C)	cycles	> 5'000	IEC EN 61386-23
Pull-out resistance conduit:	Ausreissfestigkeit Wellrohr:				
Connector type PMAFIX PRO IP68	Verschraubung Typ PMAFIX PRO IP68		N	> 460	PMA DO 9.21-4610
Connector type PMAFIX IP68	Verschraubung Typ PMAFIX IP68		N	> 430	PMA DO 9.21-4610
Connector type PMAFIX IP66	Verschraubung Typ PMAFIX IP66		N	> 380	PMA DO 9.21-4610
				class/Stufe 2	IEC EN 61386
Testing at 23°C, 50% r.h., conduit nominal width 17, unless otherwise stated	Prüftemperatur 23°C, 50% r.F., Rohrnennweite 17, sofern nicht anders angegeben				
<b>Thermal properties</b>		<b>Thermische Eigenschaften</b>			
Continuous application temperature	Dauergebrauchstemperatur		°C	-50 ... +95	PMA DO 9.21-4510
Upper application temperature	obere Anwendungstemperatur		°C	+110 20'000 h	PMA DO 9.21-4360
Short-term	kurzzeitig		°C	+150 168 h	PMA DO 9.21-4360
Application temperature range	Anwendungstemperaturbereich		°C	-18 ... +105	CSA C22.2 Nr. 227.3 / UL 1696
Application temperature range	Anwendungstemperaturbereich		°C	-45 ... +105	IEC EN 61386
Temperature change characteristics:	Wechseltemperatureigenschaften:			Kat. A	PMA DO 9.21-4370
Cold-warm shock test	Kälte-Wärme Schock-Prüfung			excellent / hervorragend	
<b>Fire safety characteristics</b>		<b>Brandschutzeigenschaften</b>			
Fire performance	Brandverhalten			non flame-propagating nicht flammausbreitend	IEC EN 61386
Glowing wire flammability index	Glühdrahtprüfung		°C	850	EN 60695-2-10
Oxygen index	Sauerstoffindex		%	> 29	EN ISO 4589-2
Self-extinguishing class	Selbstverlöschungsklasse			I2	NF F 16-101 / 102
Smoke emission class	Rauchgasklasse			F2	NF F 16-101 / 102
Fire protection category	Brandschutzkategorie			Cat. II	BS 6853
Fire protection grades / toxicity	Brandschutzstufen / Toxizität			S4 / SR2 / ST2 FED 30 <1 compliant / konform	DIN 5510-2:2009
Fire risk level	Brand-Risikostufe			LR4	UNI CEI 11170-3 Ed. 2005
Fire performance	Brandverhalten		s	30	EN ISO 11925-2
Fire performance	Brandverhalten			V2	UL 94
Fire performance	Brandverhalten			compliant / konform	UL 224
Fire hazard level	Brand-Gefahrenstufen			HL2 (requirement set R22 & R23)	EN 45545-2
Flame Spread	Flammausbreitung			I = 0	GOST 12.1.044-89
Smoke emission toxicity	Rauchgastoxizität			compliant with M-7 konform mit M-7	Boeing BSS 7239
Fire performance NFPA 130:	Brandverhalten NFPA 130:				NFPA 130:
- Flammability	- Flammbarkeit			compliant / konform	ASTM E 162-02
- Smoke density	- Rauchgasdichte			compliant / konform	ASTM E 662-06
- Heat and visible smoke	- Wärme u. sichtbare Rauchentwicklung		MJ/kg	30.44	ASTM E 1354-02a
- Smoke emission toxicity	- Rauchgastoxizität			compliant / konform	Bombardier SMP 800-C



**Conduit**  
very flexible, heavy-duty



**Wellrohr**  
hochflexibel, schwer

**PCS**  
PMAFLEX



properties	unit	value	test method according to
Eigenschaften	Einheit	Wert	Prüfmethode nach
<b>Weathering resistance</b> Weathering (UV/humidity) for black colour	<b>Witterungsbeständigkeit</b> <i>Bewitterung (UV/Feuchte) für schwarze Farbe</i>		excellent / <i>hervorragend</i>
<b>Chemical properties</b> Please refer to <a href="http://www.pma.ch">www.pma.ch</a>	<b>Chemische Eigenschaften</b> <i>ersichtlich unter <a href="http://www.pma.ch">www.pma.ch</a></i>		
<b>Environmental properties</b> RoHS and REACH compliant Free from halogens	<b>Umwelteigenschaften</b> <i>RoHS- und REACH-konform Halogenfreiheit</i>	yes / <i>ja</i> yes / <i>ja</i> DIN 53474	DIN 53474
<b>Application approvals/releases</b>	<b>Anwendungszulassungen/-freigaben</b>		
CSA	CSA	CSA C22.2 Nr. 227.3	certification authority
SEV	SEV	CE (IEC 61386 low voltage directive)	accredited laboratory
TÜV	TÜV	ADR / GGVS	accredited laboratory
Bureau Veritas	Bureau Veritas	type approval / <i>Typenzulassung</i>	classification authority
Lloyd's Register	Lloyd's Register	type approval / <i>Typenzulassung</i>	classification authority
Det Norske Veritas	Det Norske Veritas	type approval / <i>Typenzulassung</i>	classification authority
DB Deutsche Bahn	DB Deutsche Bahn	listed / <i>gelistet</i>	operating company
London Underground	London Underground	listed / <i>gelistet</i> (concession)	operating company
Trenitalia	Trenitalia	homologation / <i>Zulassung</i>	operating company
RFI	RFI	homologation / <i>Zulassung</i>	operating company
SNCF	SNCF	homologation / <i>Zulassung</i>	operating company
RATP	RATP	homologation / <i>Zulassung</i>	operating company
Rail Coach Factory	Rail Coach Factory	homologation / <i>Zulassung</i>	operating company
Beml	Beml	homologation / <i>Zulassung</i>	operating company
PKP Cargo	PKP Cargo	homologation / <i>Zulassung</i>	operating company
PKP PR	PKP PR	homologation / <i>Zulassung</i>	operating company
PKP Intercity	PKP Intercity	homologation / <i>Zulassung</i>	operating company
CNTK	CNTK	homologation / <i>Zulassung</i>	operating company
ALSTOM	ALSTOM	listed / <i>gelistet</i>	manufacturer
Siemens AG	Siemens AG	listed / <i>gelistet</i>	manufacturer
Bombardier	Bombardier	listed / <i>gelistet</i>	manufacturer
<b>Content of delivery</b>	<b>Lieferumfang</b>		
Conduit	Wellrohr		

In addition to the national and international standards which consider mainly material properties and general product performance, PMA applies its own internally developed standards when assessing the system suitability of cable protection products. The PMA standards are based on 30 years experience and allow a better assessment of whether a product is practically appropriate for a specific application.

Neben internationalen und nationalen Normen, die sich vor allem auf Materialeigenschaften und allgemeine Produkteigenschaften beziehen, wendet PMA ergänzend selbst definierte Werknormen zur Beurteilung der Systemeigenschaften von Kabelschutzprodukten an. Diese erlauben auf der Basis über 30-jähriger Erfahrungen eine bessere Beurteilung der praktischen Eignung eines Produktes für spezifische Anwendungen.

The specifications and instructions for our customers in this document reflect the product engineering level at the time of manufacturing. Please consider the valid data sheet release at a time. For questions please contact the PMA customer service. ABB Switzerland Ltd, PMA Cable Protection accepts no liability for damages resulting from unprofessional installation or application or misuse for a purpose. This disclaimer also includes damages to third parties. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify ABB Switzerland Ltd, PMA Cable Protection of detected faults. It is also the customer's responsibility to test the delivered product on its applicability for the intended purpose. ABB Switzerland Ltd, PMA Cable Protection will accept no liability or responsibility for their products if a product or a PMA system is combined or used together with third-party products, i.e. products from other companies than ABB Switzerland Ltd, PMA Cable Protection. Jurisdiction in all legal disputes concerning product liability have the courts of the canton of Zurich/Switzerland. Swiss law applies. For more information and the newest data sheet releases go to: [www.pma.ch](http://www.pma.ch)

Die in diesem Dokument für unsere Kunden enthaltenen Angaben und Instruktionen entsprechen dem neuesten Stand unserer Technik zum Zeitpunkt der Herstellung des Produktes. Es ist der jeweils gültige Datenblattstand zu berücksichtigen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den PMA-Kundendienst. Die ABB Schweiz AG, PMA Kabelschutz lehnt jede Haftung bei unsachgemässer Montage oder Verwendung sowie Zweckentfremdung des Produktes ab. Dieser Haftungsausschluss umfasst auch allfällige Drittschäden. Es obliegt dem Kunden, die gelieferte Ware zu prüfen und allfällig festgestellte Mängel sofort der ABB Schweiz AG, PMA Kabelschutz anzuzeigen. Es obliegt ferner dem Kunden, die Ware auf ihre Eignung zwecks einer spezifischen Anwendung zu überprüfen. Die ABB Schweiz AG, PMA Kabelschutz lehnt jegliche Haftung für ihre Produkte ab, wenn ein einzelnes Produkt oder ein PMA-System mit Fremdprodukten, d.h. Produkten anderer Unternehmungen kombiniert bzw. verwendet wird. Gerichtsstand für Streitigkeiten bezüglich Produkthaftung sind die Gerichte des Kantons Zürich/Schweiz. Es kommt Schweizer Recht zur Anwendung. Ergänzende Informationen und neueste Datenblätter unter: [www.pma.ch](http://www.pma.ch)